

ХИМИЯ И ФИЗИКА ПРИРОДНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ

УДК 677.027.625 (043.3)

ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ПОЛИКАПРОАМИДА И ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА, МОДИФИЦИРОВАННЫХ МИКРОКАПСУЛИРОВАННЫМИ ЗАМЕДЛИТЕЛЯМИ ГОРЕНИЯ

Н.С.Зубкова, Н.Г.Бутылкина, А.П.Морыганов, Н.Ю.Боровков

Исследован процесс термолиза огнезащищенных композиций на основе поликапропамида и полиилиентерефталата, полученных путем введения замедлителя горения (ЗГ) в расплав полимера. В качестве ЗГ использован дисперсный фосфоразотсодержащий препарат марки Т-2, микрокапсулированный в полимерную оболочку.

Регулирование процессов термолиза и горения гетероцепных полимеров и, в частности, поликапропамида (ПКА) и полиилиентерефталата (ПЭТФ) путем введения в расплав полимера замедлителей горения (ЗГ) позволяет получать материалы с пониженной горючестью.

Исследовали огнезащитное действие ЗГ, микрокапсулированных в полимерные оболочки: в качестве ЗГ использован антиприрен Т-2, состоящий из смеси аммонийной соли амида метилфосфоновой кислоты и хлорида аммония. Было показано, что антиприрен Т-2 является эффективным ЗГ для ПКА и ПЭТФ, однако не обладает достаточной термической стабильностью в условиях формования. В связи с этим проведено микрокапсулирование антиприрена Т-2 в термостойкие полимерные оболочки [1].

Для снижения горючести ПКА и ПЭТФ были использованы микрокапсулированные ЗГ в полимерных оболочках с температурой разложения, близкой к температуре разложения модифицируемого полимера: в кремнийсодержащих полимерах (поливинилэтоксисилоксан - ПВЭС, полиаминопропилэтоксисилоксан - ПАПЭС), полиметафениленизофтalamиде (ПМФИА).

Из данных табл. 1 следует, что эффективность огнезащитного действия МИК ЗГ зависит от типа

Таблица 1
Огнезащитные характеристики модифицированных ПКА и ПЭТФ

Наименование полимера	Наименование полимера оболочки МИК ЗГ	Р, %	КИ, %	Данные ТГА			Состав летучих продуктов пиролиза, мг/г		
				T _{макс.} , °C	V _{макс.} , мг/мин	KO, % 500 °C	CO	CO ₂	H ₂ O
ПКА	-	-	19,0	440	17	5,2	225	169	96
	-	3,9*	27,7	390	12	12,4	139	99	247
	ПВЭС	3,7	29,1	373	5	20,0	127	79	227
	ПМФИА	3,6	27,5	363	10	19,2	110	85	191
ПЭТФ	-	-	20,0	470	24	8,6	261	187	25
	-	1,2*	27,4	423	15	16,1	230	163	29
	ПВЭС	1,1	27,1	431	11	20,3	224	232	32
	ПМФИА	1,3	29,3	433	12	21,9	201	140	35

* в расплав полимера введен исходный антиприрен Т-2.

модифицируемого полимера, и для ПЭТФ в три раза выше, чем для ПКА. Это в большей степени определяется спецификой термолиза полимера.

При термодеструкции гетероцепочного ароматического полимера ПЭТФ первоначальный разрыв сложноэфирных связей протекает по ионному или молекулярному типу, а радикальные процессы играют определенную роль во вторичных реакциях. Энергия активации термодеструкции ПЭТФ, рассчитанная по изменению характеристической вязкости, равна 260 кДж/моль, теплота сгорания - 21 кДж/г.

Разложение ПКА протекает по реакции деполимеризации и сопровождается выделением капролактама. Энергия активации термодеструкции ПКА значительно ниже, чем ПЭТФ, и составляет 113 кДж/моль, а теплота сгорания - 39 кДж/г. Следовательно, ПКА быстрее начинает деструктироваться с образованием низкомолекулярных легковоспламеняющихся соединений, обуславливающих горючность полимера, поэтому для снижения горючести необходимо ввести в ПКА больше фосфора, чем в ПЭТФ.

Более высокая эффективность огнезащитного действия антипирена Т-2 для ПЭТФ по сравнению с ПКА объясняется большей степенью структурирования ПЭТФ в процессе термодеструкции. Образующийся при 500 °C карбонизованный остаток (КО) композиции ПКА, содержащей в три раза больше ЗГ (содержание Р = 3,9 %), практически равен КО фосфорсодержащего ПЭТФ (содержание Р = 1,2 %).

Карбонизованные остатки препятствуют диффузии кислорода и активных частиц из пламени к разлагающемуся полимеру, в результате чего термоокислительная деструкция замедляется. Вклад КО в подавление горения полимеров возрастает с увеличением выхода кокса, повышением его термостойкости и снижением теплопроводности, что определяется составом и структурой КО. Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) показано, что в электронных спектрах КО ПКА, содержащего антипирен Т-2, появляется линия углерода с энергией связи 284 эВ, соответствующая углероду в графитоподобных соединениях, характеризующих упорядоченность структуры КО и определяющих огнестойкость композиции [2]. Содержание графитоподобных соединений в КО фосфорсодержащей композиции ПКА в два раза больше (62 %), чем в КО исходного ПКА. В поверхностных слоях кокса содержится максимальное количество фосфора и азота. В спектре КО фосфорсодержащего ПКА появляется более низкоэнергетическая линия фосфора (132 эВ), свидетельствующая о связи фосфора с менее электроотрицательным атомом - углеродом, что повышает термостабильность образующегося КО. Наличие гетероатомов (азота, кислорода) в конденсированных структурах, образующихся при пиролизе модифи-

цированного ПКА, свидетельствует о снижении глубины протекания процесса термодеструкции и термического гидролиза амидных групп.

Указанные закономерности характерны и для ПКА, содержащего МИК ЗГ в ПВЭС оболочке. Введение в расплав ПКА МИК антипирена Т-2 в ПВЭС оболочке приводит к снижению максимальной скорости разложения в три раза по сравнению с исходным полимером. Усиливается процесс карбонизации. Коксовые остатки фосфорсодержащего ПКА обогащены фосфором (78 % от введенного) и кремнием (80 % от введенного). Наличие кремния в КО приводит к уменьшению его теплопроводности, в результате чего процесс окисления КО протекает с меньшей скоростью и при более высокой температуре (табл. 2).

Количество выделяющихся CO и CO₂ в два раза меньше, а процесс дегидратации полимера усиливается. Следовательно, подавляются окислительные радикальные процессы в газовой фазе пиролиза.

Таблица 2
**Данные ТГА окисления КО
модифицированного ПКА**

Наименование ЗГ	T _{макс.} , °C	U _{макс.} , мг/мин	КО, % при 700 °C
-	547	2,4	0,4
Антиpirен Т-2	569	2,1	7,6
МИК антиpirен Т-2 в ПВЭС	570	1,8	15,0

Исследование теплозащитных свойств композиций ПКА при воздействии потока лучистой энергии на лазерной установке в ИСПМ РАН* показало, что для ПКА, содержащего антиpirен Т-2, характерно небольшое изменение скорости прогрева обратной стороны образца по сравнению с исходным ПКА (рис. 1). Введение в ПКА МИК ЗГ в ПВЭС




Рис. 1. Теплозащитные характеристики исходного ПКА (1), содержащего антиpirен Т-2 (2) и МИК антиpirен Т-2 в ПВЭС оболочке (3)

* Авторы выражают благодарность проф. Н.А. Халтуринскому за проведенные исследования.

оболочке приводит к образованию КО, обладающего высокими теплозащитными свойствами, защищающего композицию от прогрева в течение 120 с по сравнению с КО исходного ПКА. Инкапсулирование антипирена Т-2 в кремнийсодержащую оболочку приводит в процессе пиролиза к образованию более плотного, непроницаемого КО, обладающего низкой теплопроводностью, что определяет высокие огнезащитные характеристики данной композиции.

Введение МИК ЗГ в ПВЭС оболочке в ПЭТФ приводит к снижению температуры и максимальной скорости разложения, также как и для ПКА. Наличие фосфора и кремния в ПЭТФ способствует усилению процесса карбонизации полимера и повышению термоокислительной устойчивости карбонизованных остатков, которые содержат 60 % фосфора и 73 % кремния от введенных в полимер. Количество газообразных летучих продуктов уменьшается (табл. 1).

Показано, что МИК в ПМФИА оболочке более эффективен для ПЭТФ по сравнению с антипиреном, капсулированным в ПВЭС оболочку. Это объясняется большей совместимостью ПМФИА с полимерной матрицей и более высокой термостабильностью композиции.

Таким образом, для выбора ЗГ, снижающего горючность полимера, необходимо учитывать эффективность его действия в конденсированной фазе (способность увеличивать коксовые остатки, снижать их теплопроводность и пористость), а также в газовой фазе пиролиза за счет ингибирования окислительных радикальных процессов, которые приводят к уменьшению количества выделяющихся газообразных продуктов и, в частности, токсичного СО. Проведенные исследования показали, что МИК антипирен Т-2 в ПВЭС оболочке в большей степени отвечает указанным требованиям для получения трудногорючего ПКА.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зубкова Н.С., Тюганова М.А., Боровков Н.Ю. и др. Получение синтетических волокнообразующих полимеров с пониженной горючестью с использованием микрокапсулированных замедлителей горения // Сб. трудов Всес. конф. «Полимерные материалы пониженной горючести». - Волгоград, 1995.- С. 45-50.
2. Тюганова М.А. Разработка теоретических основ огнезащиты волокнообразующих полимеров и технологии получения огнезащищенных текстильных материалов: Дисс. ... д-ра хим.наук. - М., 1988. - 280 с.

МГТА, г. Москва

ИХР РАН, г. Иваново

Получено 25.12.97 г.

THERMAL DESTRUCTION OF POLYCAPROAMIDE AND POLYETHYLENE TEREPHTHALATE MODIFIED WITH FIRE RETARDANTS MICROENCAPSULATED

N.S.Zubkova, N.G.Butylkina, A.P.Moryganov and M.Yu.Borovkov

Thermolysis of compositions on the basis of polycaproamide and polyethylene terephthalate fire-proofed by molding with fire retardants has been investigated, the fire retardants being microencapsulated forms of the T-2 preparation (mixture of ammonium chloride and a derivative of methylphosphonic acid).